



# Våtrumstäck (Resistent Täckfärg)

## Opis produktu

VÅTRUMSTÄCK (RESISTENT TÄCKFÄRG) jest wodorozcieńczalną, lateksową farbą akrylową. Tworzy wodoodporne, trwałe i odpychające brud nieporowate powierzchnie z półpołyskiem. Wchodzi w skład systemu Beckersa, który przeznaczony jest do tzw. pomieszczeń „mokrych”. Dzięki odporności na wodę i szczelnej powierzchni system ten stanowi alternatywę dla glazury i tapet winylowych w tzw. „mokrych” pomieszczeniach.

## Przeznaczenie

Farba VÅTRUMSTÄCK (RESISTENT TÄCKFÄRG) przeznaczona jest do malowania sufitów i ścian w tzw. „mokrych” pomieszczeniach, takich jak toalety i łazienki oraz w pomieszczeniach o wysokich wymogach utrzymania czystości, np. w szpitalach itp.

## Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste i suche. Zagruntować farbą VÅTRUMSGRUND (RESISTENT SPÄRRGRUND) rozcieńczoną pół na pół z wodą.

**Powierzchnie uprzednio malowane:** Umyć środkiem MÅLARTVÄTT (TARVÄCK MÅLARTVÄTT). Błyszczące powierzchnie zmatowić średnioziarnistym papierem ściernym. Ponieważ VÅTRUMSTÄCK (RESISTENT TÄCKFÄRG) może rozpuszczać stare farby lateksowe, powierzchnię przeznaczoną do malowania należy najpierw zagruntować VÅTRUMSGRUND (RESISTENT SPÄRRGRUND).

**Powierzchnie pokryte tapetą winylową:** Tapety zerwać. Jeżeli się nie da – zerwać tylko te części, które odstają i wyrównać powierzchnie szpachlówką BREPLASTA LW.

**Szpachlowanie i wypełnianie ubytków:** Szpachlówka BREPLASTA LW lub VÅTRUMSSPACKEL.

### Klejenie/gruntowanie:

Różne stopnie odporności malowanej powierzchni wymagają różnych sposobów użycia farby. Aby uzyskać powierzchnię wodoszczelną lub wodoodporną, należy użyć odpowiednich materiałów.

**Powierzchnia wodoszczelna:** Zagruntować farbą VÅTRUMSGRUND (RESISTENT SPÄRRGRUND) rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1. Pokryć nierozcieńczoną farbą VÅTRUMSGRUND (RESISTENT SPÄRRGRUND). Na niewyschniętą farbę nałożyć tapetę z włókna szklanego. Odczekać około 1 godzinę i pomalować tapetę farbą VÅTRUMSGRUND (RESISTENT SPÄRRGRUND). W przeciwnym wypadku zachodzi ryzyko zbiegnięcia się włókna i jego rozejścia na łączach. Pracować w rękawicach ochronnych, ponieważ wyschniętą farbę trudno zmyć. Tapetę malować 2 razy farbą VÅTRUMSTÄCK (RESISTENT TÄCKFÄRG). Ponieważ tapety z włókna szklanego różnią się pod względem przeznaczenia, należy sprawdzić, którą



# Våtrumstäck (Resistent Täckfärg)

z nich najlepiej zastosować w celu uzyskania powierzchni wodoszczelnej.

**Powierzchnia wodoodporna:** Zagruntować farbą VÅTRUMSGRUND (RESISTENT SPÄRRGRUND) rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1. Malować 2 razy farbą VÅTRUMSTÄCK (RESISTENT TÄCKFÄRG). Można zastosować zwykłą – tzn. przeznaczoną do pomieszczeń „suchych” – tapetę z włókna szklanego. Postępować analogicznie jw.

## Sposób stosowania

Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Do malowania farbą VÅTRUMSTÄCK (RESISTENT TÄCKFÄRG) nie używać tego samego wałka, który wcześniej został użyty do farby VÅTRUMSGRUND (RESISTENT SPÄRRGRUND). Nawet niewielkie ilości VÅTRUMSGRUND (RESISTENT SPÄRRGRUND) mogą zabrudzić farbę VÅTRUMSTÄCK (RESISTENT TÄCKFÄRG). Farba schnie około 2 godziny. Kolejną warstwę zaleca się nakładać po upływie około 3 godzin. Z polewaniem powierzchni wodą należy odczekać 1 tydzień. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od 10°C do 25°C.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

## Kolor

Biały i S0502-Y. Wchodzi w system kolorów Beckersa.

## Stopień połysku

Półpołysk [55].

## Wydajność teoretyczna

Okolo 7 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

## Opakowania

1 l, 4 l i 10 l

## Wskazówki BHP i ppoż.

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszkę należy przekazać do recyklingu.

## Transport i przechowywanie

Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 0°C do 25°C.



# Våtrumstäck (Resistent Täckfärg)

## Parametry techniczne

spoiwo	dyspersja akrylowa
gęstość	1 250 kg/m <sup>3</sup>
lepkość	130 KU
substancje stałe	37% objętości
zmywalność	> 15 000 cykli

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.