



Nature Panellack [80]

Opis produktu

NATURE PANELLACK [80] jest jednoskładnikowym lakierem w połysku na bazie dyspersji akrylowej utwardzanym przez odparowanie wody. Lakier daje gładkie, przezroczyste powłoki o umiarkowanym połysku, charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża. Nie żółknie z upływem czasu. W trakcie aplikacji i wysychania wydziela nieznaczny zapach. Lakier jest łatwy do nanoszenia.

Lakier NATURE PANELLACK [80] jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Na podstawie wyników wszystkich etapów przeprowadzonych badań, nie stwierdzono własności uczulających i drażniących produktu NATURE PANELLACK [80] w stężeniu użytkowym i rozcieńczonym. Produkt może być stosowany w pomieszczeniach szpitali, przychodni i innych, w których ma być zapewnione bezpieczeństwo alergologiczne.

Przeznaczenie

NATURE PANELLACK [80] przeznaczony jest do dekoracyjnego malowania surowych powierzchni drewnianych eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń (boazerii, galanterii drewnianej oraz innych przedmiotów drewnianych nie narażonych na działanie czynników atmosferycznych). NATURE PANELLACK [80] może być również stosowany do renowacji starych wymalowań po odpowiednim przygotowaniu podłoża.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia drewna powinna być dobrze przeszlifowana, sucha, wolna od tłuszczu i zanieczyszczeń. Dobry rezultat można osiągnąć, zwilżając drewno wodą i po jego wyschnięciu zeszlifowując podniesione włókna.

Powierzchnie uprzednio malowane: W przypadku renowacji, należy całkowicie usunąć stare powłoki lakierowe, aż do surowego drewna, po czym przeszlifować powierzchnię. Pozostałości po bejcowaniu starannie umyć. Poszarzałe lub czarne drewno zeszlifować do naturalnego koloru. Nie malować powierzchni pomalowanych nieznanymi lakierami.

Sposób stosowania

NATURE PANELLACK [80] nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Lakier nakładać warstwami przy temperaturze powietrza i podłoża powyżej 10°C. Kolejne warstwy malować w odstępie 6-10 godzin. Lakier nakładać pędzlem z tworzywa sztucznego, wątkiem z krótkim włosiem lub metodą natrysku. W przypadku malowania lakierem zakolorowanym na wybrany kolor w systemie tintingu, do malowania pierwszej warstwy należy wyrób rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. Podwyższona temperatura i zmniejszona wilgotność powietrza skraca czas schnięcia lakieru. Szlifować międzywarstwowo papierem ściernym nr 240 lub 320. Całkowite wyschnięcie lakieru uzyskuje się po 72 godzinach.



Nature Panellack [80]

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

Kolor

Bezbarwny, można barwić w systemie barwienia Beckers.

Stopień połysku

Połysk [80].

Wydajność teoretyczna

Do 18 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Trwałość

24 miesiące od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Opakowania

0,45 l, 0,9 l i 2,7 l

Wskazówki BHP i ppoż.

Wyrób niepalny. W czasie stosowania lakieru przestrzegać zasad BHP i przeciwpożarowych. Lakier przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C. Pomieszczenia przeznaczone do stałego pobytu ludzi i dla branży żywnościowej należy wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C, z dala od źródeł otwartego ognia lub ciepła. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

Parametry techniczne

spoiwo	dyspersja akrylowa
lepkość KW ø 4 mm	20-25 s
zawartość substancji stałych	około 35%
gęstość	1,05 g/cm ³

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.