



# Designer Lackfärg Grund

## Opis produktu

DESIGNER LACKFÄRG GRUND jest niskoaromatyczną farbą gruntującą na bazie żywicy alkidowej.

## Przeznaczenie

Farba gruntująca DESIGNER LACKFÄRG GRUND przeznaczona jest do gruntowania podłoża drewnianych, drewnopochodnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

## Przygotowanie podłoża

**Powierzchnie niemalowane:** Powierzchnie przeznaczone do gruntowania powinny być suche, czyste, przeszlifowane droбноziarnistym papierem ściernym i dokładnie odpylone. Powierzchnie drewniane lub drewnopochodne przeznaczone do użytkowania na zewnątrz budynków zaleca się uprzednio zabezpieczyć impregnatem NATURE IMPREGNERANDE.

**Powierzchnie malowane:** W przypadku renowacji starych wymalowań, należy usunąć wszystkie łuszczące się fragmenty starej powłoki, a dobrze przyczepne do podłoża przeszlifować, oczyścić i odtłuścić. W przypadku przemalowywania powierzchni w ciemnych odcieniach oraz w przypadku stosowania kolorów oznaczonych w systemie kolorowania literą T, zaleca się stosowanie farby gruntującej DESIGNER LACKFÄRG GRUND podbarwionej pod kolor farby nawierzchniowej.

W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

## Sposób stosowania

Podłoże przeznaczone do malowania musi być suche i czyste. Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. DESIGNER LACKFÄRG GRUND można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym w 1-2 warstwach, z zachowaniem min. 24-godzinnego odstępu czasu. Przy malowaniu natryskiem pneumatycznym wskazane jest rozcieńczenie farby. Farbę nawierzchniową można nakładać po 24 godzinach od zakończenia malowania gruntem. Produktu nie należy stosować przy temperaturze podłoża i powietrza poniżej +5°C oraz wilgotności bezwzględnej powietrza powyżej 80%.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: Niskoaromatyczna benzyna lakiernicza ALIFATNAFTA.

**Uwaga:** Producent nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.



# Designer Lackfärg Grund

## Kolor

Produkt dostosowany do barwienia w systemie tintingu, który umożliwia uzyskanie kolorów według kart NCS i RAL. Ze względu na specyfikę produktu uzyskany odcień może nie być identyczny z występującym w karcie kolorów.

## Stopień połysku

Mat [10].

## Wydajność teoretyczna

9-12 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności i struktury podłoża oraz użytego narzędzia malarskiego.

## Termin przydatności

24 miesiące od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

## Opakowania

0,5 l i 1 l

## Wskazówki BHP i ppoż.

Produkt zawiera oksym butan-2-onu i sole kobaltu alifatycznych kwasów tłuszczowych. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt łatwo palny. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pomieszczenia, w których zastosowano farbę, należy wietrzyć do zaniku zapachu, po tym czasie nadają się one do użytkowania. Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.

## Transport i przechowywanie

Produkt przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł otwartego ognia i ciepła. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.



# Designer Lackfärg Grund

## Parametry techniczne

lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o $\varnothing$ otworu 4 mm	80-150 s
gęstość	1,3-1,5 g/cm <sup>3</sup>
czas wysychania powłoki w temp. $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $55\pm 5\%$	
I stopień	3 godz.
następna warstwa	po 24 godz.

Kat. A8. Dopuszczalna zawartość LZO od 2007 r. – 750 g/l.  
Produkt zawiera poniżej 750 g/l LZO.

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

TBD S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

TBD S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

TBD S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.