



Designer Roststopper

Antykorozyjna farba podkładowa.

Opis produktu

DESIGNER ROSTSTOPPER jest antykorozyjną farbą podkładową, produkowaną na bazie niskoaromatycznej żywicy alkidowej. Tworzy odporne i trwałe powłoki, o wysokiej przyczepności, doskonale zabezpieczające podłoże metalowe przed korozją. DESIGNER ROSTSTOPPER zapewnia osiągnięcie atrakcyjnego efektu dekoracyjnego zastosowanych emalii nawierzchniowych.

Przeznaczenie

DESIGNER ROSTSTOPPER przeznaczony jest do gruntowania powierzchni oraz elementów stalowych i żeliwnych eksploatowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Produkt stanowi podkład pod emalie wodorozcieńczalne (DESIGNER AQUA LACKFÄRG [40], DESIGNER AQUA LACKFÄRG [10]) oraz alkidowe (DESIGNER LACKFÄRG [90], DESIGNER LACKFÄRG [35]) marki Beckers.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie stalowe i żeliwne przed nałożeniem podkładu należy dokładnie oczyścić z rdzy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnie przeznaczone do gruntowania muszą być suche, czyste, odpylone i odfuszczone np. za pomocą środka MÅLARTVÄTT (TARVÄCK MÅLARTVÄTT) lub benzyny ekstrakcyjnej. W przypadku renowacji starych wymalowań należy usunąć wszystkie tłuszczące się fragmenty istniejących powłok i wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Sposób stosowania

Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. DESIGNER ROSTSTOPPER można nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Przy wyborze pierwszych dwóch metod aplikacji farba nie wymaga rozcieńczania. Do nanoszenia natryskiem pneumatycznym DESIGNER ROSTSTOPPER należy rozcieńczyć do lepkości 30-40 s mierzonej kubkiem wypyłowym z dnem stożkowym o średnicy otworu 4 mm, dodając maks. 20% objętościowych rozcieńczalnika. W zależności od stopnia zagrożenia korozyjnego i wymaganej trwałości wymalowania, DESIGNER ROSTSTOPPER nanosić w jednej lub dwu warstwach, z zachowaniem co najmniej 4-godzinnego przedziału czasowego pomiędzy ich aplikacją, w optymalnych warunkach atmosferycznych (temp. $+20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ i wilgotność względna powietrza $55 \pm 5\%$). Podany odstęp ulega odpowiedniemu wydłużeniu w niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności względnej powietrza.

Uwaga: czynność gruntowania należy prowadzić w temperaturze otoczenia od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$ i wilgotności powietrza poniżej 80%. Temperatura malowanego podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.



Designer Roststopper

Antykorozyjna farba podkładowa.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: Niskoaromatyczna benzyna lakiernicza ALIFATNAFTA marki Beckers.

Aplikacja emalii

Na wyschniętą powłokę farby antykorozyjnej DESIGNER ROSTSTOPPER można nakładać emalie marki Beckers:

- po min. 24 godzinach emalie alkidowe: DESIGNER LACKFÄRG [90], DESIGNER LACKFÄRG [35]
- po min. 24 godzinach wodorozcieńczalne emalie akrylowe: DESIGNER AQUA LACKFÄRG [40] i DESIGNER AQUA LACKFÄRG [10]

Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

Kolor

Czerwony tlenkowy, szary jasny.

Stopień połysku

Mat.

Wydajność teoretyczna

Okolo 8-11 m²/l przy jednokrotnym gruntowaniu, w zależności od struktury podłoża oraz użytego narzędzia malarskiego.

Termin przydatności

24 miesiące od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Opakowania

0,5 l i 1 l

Wskazówki BHP i ppoż.

DESIGNER ROSTSTOPPER zawiera oksym butan-2-onu i sole kobaltu alifatycznych kwasów tłuszczowych. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt łatwo palny. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pomieszczenia, w których zastosowano farbę, należy wietrzyć do zaniku zapachu, po tym czasie nadają się one do użytkowania. Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.



Designer Roststopper

Antykorozyjna farba podkładowa.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od źródeł ognia.

Parametry techniczne

lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o \varnothing otworu 4 mm	80-150 s
gęstość	1,25-1,45 g/cm ³
czas wysychania powłoki w temp. $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $55 \pm 5\%$	
stopień I	2 godz.
kolejna warstwa	4 godz.
farba nawierzchniowa	24 godz.

Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2007 r. – 600 g/l.
Produkt zawiera poniżej 600 g/l LZO.

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.
Norma: ZN-TBD-19:2006

TBD S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

TBD S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

TBD S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.