



Nature Täcklasyr [35]

Opis produktu

NATURE TÄCKLASYR [35] jest alkidowym, tiksotropowym, kolorującym lakierem, zawierającym dodatek wosku i innych środków pomocniczych, poprawiających własności użytkowe wyrobu. Po 2-krotnym malowaniu tworzy półmatowe, transparentne powłoki z widocznym rysunkiem drewna, dobrze wypełniając pory drewna. Obecność wosku sprawia, że woda jest „odpychana” od powierzchni i nie dochodzi do zawilgocenia drewna. NATURE TÄCKLASYR [35] tworzy trwałe powłoki, odporne na działanie warunków atmosferycznych, doskonale chroniąc drewno przed działaniem wilgoci i promieni UV.

Przeznaczenie

Lakier NATURE TÄCKLASYR [35] przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego pokrywania powierzchni i elementów drewnianych oraz drewnopochodnych użytkowanych na zewnątrz pomieszczeń np. okien, drzwi, altan, ogrodzeń, drewnianych fasad budynków czy innych elementów stolarki budowlanej.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste, przeszlifowane papierem ściernym i dokładnie odpylone. Ewentualne zażółcenia lub zażywienia drewna należy usunąć i przemyć np. benzyną ekstrakcyjną. Przed nałożeniem NATURE TÄCKLASYR [35] podłoże należy pomalować jednokrotnie impregnatem głęboko penetrującym Nature Impregnerande.

Sposób stosowania

Przed użyciem lakier należy dokładnie wymieszać. Produkt nie wymaga rozcieńczania. Nie stosować przy temperaturze otoczenia poniżej 5°C i wilgotności względnej powietrza powyżej 80%. NATURE TÄCKLASYR [35] nanosić pędzlem lub wałkiem rozprowadzając w kierunku zgodnym z rysunkiem słoików drewna. Zaleca się nakładanie minimum dwóch warstw NATURE TÄCKLASYR [35], w odstępach minimum 16 godzin, stosując szlifowanie międzywarstwowe droбноziarnistym papierem ściernym. Czas nałożenia kolejnej warstwy należy oceniać praktycznie w zależności od gatunku drewna oraz warunków malowania. Czas schnięcia pojedynczej powłoki w 20°C (3 stopień schnięcia) wynosi około 24 godziny. Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: Alifatnafta.

Kolor

38 kolorów wg karty kolorów + 8 gotowych kolorów.

Uwaga: Intensywność zabarwienia drewna oraz stopień połysku zależy od rodzaju i chłonności drewna oraz ilości i grubości naniesionych warstw.



Nature Täcklasyr [35]

Wydajność teoretyczna

Do 12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od rodzaju drewna oraz zastosowanej techniki aplikacji.

Opakowania

1 l i 3 l

Wskazówki BHP i ppoż.

NATURE TÄCKLASYR [35] zawiera: terpentynę, tolilofluanid (0,5-0,7) % m/m. Produkt łatwopalny. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszkę należy przekazać do recyklingu.

Transport i przechowywanie

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Produkt należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C, z dala od źródeł otwartego ognia lub ciepła. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

Parametry techniczne

spoiwo	żywica alkidowa
gęstość	ok. 1,0 g/cm ³
lepkość, KU w 23°C	60-90
zawartość substancji lotnych (% wag)	maks. 50

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.