



Decor Vägglasyr (Aqua Decor Vägglasyr)

Opis produktu

DECOR VÄGGLASYR (AQUA DECOR VÄGGLASYR) jest matową, transparentną, wodorozcieńczalną bejcą akrylową. Tworzy atrakcyjne powierzchnie o efektownej głębi. Bejca nie żółknie z upływem czasu, a w trakcie nanoszenia i schnięcia wydziela nieznaczny zapach.

Przeznaczenie

Bejca DECOR VÄGGLASYR (AQUA DECOR VÄGGLASYR) przeznaczona jest do malowania w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych. Może być stosowana do tynku, betonu, tkanin ściennych, tapet, płyt pilśniowych, wiórowych oraz gipsowych.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do bejcowania zagruntować dwiema warstwami farby podkładowej DECOR LASYRGRUND (AQUA DECOR LASYRGRUND). Aby ściana pomalowana bejcą zyskała efektowną głębię, podkład powinien być biały lub w kolorze jasnym.

Sposób stosowania

Przed przystąpieniem do zasadniczego malowania przeprowadzić kilkakrotnie próbę na niewielkiej powierzchni. Próbne wymalowanie można usunąć mokrą szmatką lub gąbką w ciągu 5 minut. Bejcę nakładać poprzecznymi ruchami za pomocą szerokiego pędzla lub wałka z długim włosiem na powierzchni 1-3 m².

Efekt gładkiej powierzchni: Po położeniu bejcy należy rozprowadzić ją delikatnie szerokim pędzlem. W razie potrzeby bejcę można rozcieńczyć wodą (10% wody).

Efekt widocznych pociągnięć pędzla: Uzyskiwany przez natychmiastowe wykonanie poprzecznych, nieregularnych ruchów pędzlem do tapet na świeżo pokrytej bejcą powierzchni. Pędzel powinien być w trakcie tej czynności mocno dociskany do ściany.

Inne efekty dekoracyjne: Bejcę nakładać wałkiem lub pędzlem. Wykonywać poprzeczne, nieregularne ruchy pędzlem. Na powierzchniach papierowych można rozprowadzać bejcę równomiernymi pociągnięciami wałka. Na powierzchniach o wyraźnej fakturze, np. tynkach, używać wyłącznie pędzla. Malować od jednego końca ściany do drugiego.

Praktyczne wskazówki:

- Najlepiej pracować w zespole dwuosobowym, jedna osoba nakłada bejcę, druga zajmuje się uzyskaniem efektu dekoracyjnego.
- Wyłączyć kaloryfery – zwiększenie wilgotności i obniżenie temperatury pozwoli na wydłużenie czasu malowania.
- Sztukaterie i zdobienia najlepiej zakleić taśmą na czas malowania. Taśmę usunąć natychmiast po nałożeniu bejcy.



Decor Vägglasyr (Aqua Decor Vägglasyr)

- W celu uzyskania delikatnych efektów dekoracyjnych używać jasnych kolorów.
- Aby uzyskać wyraźny efekt dekoracyjny, należy zastosować farbę podkładową o dużym kontraście w stosunku do użytej bejcy.
- Powierzchnie narażone na silne zużycie, tarcie i działanie wody należy pokryć DECOR KLARLACK 40 (AQUA DECOR KLARLACK 40) lub lakierem PANELLACK (PANELLACK 20), po upływie co najmniej 48 godzin (przy temperaturze 23°C i wilgotności względnej 50%) od malowania DECOR VÄGGLASYR.
- Prace malarskie prowadzić w temperaturze od 10°C do 25°C.

Uwagi:

- Przed całkowitym wyschnięciem bejca nie może być narażona na kontakt z wodą.
- Podczas malowania nie wolno robić przerwy. Narożniki malować małym, cienkim pędzlem, aby zebrać nadmiar bejcy. W trakcie malowania narożnika przylegającą do malowanej powierzchni ścianę osłonić kartonem.
- Nie należy nakładać więcej niż jedną warstwę bejcy DECOR VÄGGLASYR (AQUA DECOR VÄGGLASYR).
- Odczekać około 1 tydzień przed wieszaniem obrazów i innych obiektów na ścianie. Powierzchnia pomalowana bejcą będzie kompletnie sucha po około 1 miesiącu.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

Kolor

Bezbarwny. Wchodzi w system kolorów Beckersa wg karty kolorów.

Stopień połysku

Mat [7].

Wydajność teoretyczna

Okolo 15 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Opakowania

1 i 3 l

Wskazówki BHP i ppoż.

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.



Decor Vägglasyr (Aqua Decor Vägglasyr)

Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszki należy przekazać do recyklingu.

Transport i przechowywanie

Bejcę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C.

Parametry techniczne

spoiwo	dyspersja akrylowa
gęstość	1 000 kg/m ³
lepkość	70 KU

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.