

FEELINGS UNIVERSAL PRIMER

Akrylowa farba podkładowa

OPIS

Wodorozcieńczalna, akrylowa farba podkładowa o niskiej emisji zapachu, do malowania ścian i sufitów. Malowanej powierzchni nadaje matowe wykończenie. Stanowi doskonałą warstwę podkładową pod farby z rodziny Feelings.

ZASTOSOWANIE

Gips, beton, cegły, płyty MDF itd. Feelings Universal Primer może być stosowana do malowania ścian wewnątrz pomieszczeń uprzednio malowanych farbami wodorozcieńczalnymi, alkidowymi lub utwardzanymi kwasami.

DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych (obj.): ok. 36%

Gęstość: ok. 1,4 kg/l

Odporność na szorowanie: >2000 cykli (DIN 53778)

Odporność chemiczna: dobra (ISO 2812-1)

Odporność na wysokie temperatury: do +85°C (ISO 3248)

Stopień połysku: mat

Baza: AP

Fińska klasyfikacja emisji VOC: M1

KOLORYSTYKA

Dostępna w odcieniu bieli i jasnych kolorach z karty Tikkurila Symphony.

SPECYFIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Przed przystąpieniem do malowania zaleca się oczyszczenie powierzchni oraz, gdy to konieczne, usunięcie pleśni za pomocą odpowiednich preparatów. Wszelkie uszkodzenia, ubytki, pęknięcia należy zaszpachlować odpowiednią szpachlówką. Upewnić się, że wszystkie powierzchnie, uprzednio malowane farbą z połyskiem, są wyrównane i zmatowione.

APLIKACJA

Metody:

Pędzel, wałek lub natrysk.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć do 10% wodą.

Warunki aplikacji:

Wszystkie powierzchnie malowane powinny być suche, temperatura powietrza i powierzchni malowanej powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%.

Malowanie:

Wyrób dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zagruntować całą powierzchnię surowych ścian i sufitu oraz miejscowo zagruntować ubytki w poprzedniej warstwie farby za pomocą Feelings Universal Primer. Powierzchnie chłonne należy zagruntować farbą Feelings Universal Primer rozcieńczoną wodą do 10%, pozostawić do wyschnięcia, a następnie nałożyć kolejną warstwę farby nierozcieńczonej. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności ściany i sufit należy zagruntować preparatem Feelings Moisture Stop, przed aplikacją farby podkładowej Feelings Universal Primer.

Wydajność:

7-10 m²/l dla jednej warstwy.

FEELINGS UNIVERSAL PRIMER

Akrylowa farba podkładowa

Informację tę należy traktować jako przybliżoną, ponieważ rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak faktura i porowatość powierzchni malowanej oraz metoda aplikacji.

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj farba osiąga suchą dotykową po upływie ½ godziny. Nakładanie następnej warstwy po upływie 2 godzin.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Puste puszki należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania rozpylonego produktu podczas aplikacji natryskowej. pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Chronić przed mrozem.

OPAKOWANIA

2,7 l

Kat. A/g. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.