

OPTIVA FORMO

Wewnętrzny tynk dekoracyjny

OPIS

Wewnętrzny, akrylowy tynk dekoracyjny o wyraźnej strukturze, pozwalający na uzyskanie efektu starych, zabytkowych ścian. Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, jak również w obiektach użyteczności publicznej.

ZASTOSOWANIE

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty kartonowo-gipsowe (suche tynki) i podłoża betonowe.

DANE TECHNICZNE

Konsystencja: aparat typu BGS: 10-11 cm

Stopień połysku: głęboki mat

KOLORYSTYKA

Dostępny w odcieniu bieli i kolorach z karty Tikkurila Interior Colours; kolory są maksymalnie zbliżone do wzornika, ostateczny odcień będzie zależał od warunków i metody aplikacji, stosowanych narzędzi oraz uzyskanej faktury tynku.

SPECYFIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, czyste, pozbawione kurzu, pyłu i odtłuszczone. Świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne należy sezonować przed aplikacją tynku przez min. 4 tygodnie. Usunąć powłoki starych farb klejowych i wapiennych oraz tuszczące się fragmenty starej farby. Ubytki i nierówności wypełnić szpachlówką Prestia marki Tikkurila. Tak przygotowane podłoże zmyć wodą. Podłoża bardzo chłonne gruntować farbą Optiva Grunt.

APLIKACJA

Metody:

Paca stalowa lub plastikowa.

Rozcieńczanie:

Wodą (do ok. 10%).

Warunki aplikacji:

Podłoże czyste i suche. Temperatura powietrza i podłoża powinna być większa niż +5°C, wilgotność względna powietrza maks. 80%. W przypadku nałożenia zbyt grubej powłoki lub wysychania w zbyt wysokich temperaturach może nastąpić spękanie powierzchni tynku.

Malowanie:

Nakładać szpachlę stalową lub plastikową, tworząc powłokę o grubości 1-2 mm. Strukturę nadaje się podczas nakładania tynku, tworząc żłobienia i przetarcia. W razie potrzeby tynk można rozcieńczyć wodą maks. do 10%. Ostateczna faktura i wydajność uzależnione są od rodzaju użytego narzędzia, grubości zastosowanej powłoki i techniki aplikacji. Do wykonania całej powierzchni lub części architektonicznej należy użyć produktu z jednej partii produkcyjnej.

W celu uzyskania dodatkowego efektu kolorystycznego, po upływie min. 24 godzin, na powierzchnię tynku należy nanieść bejcę Feelings Effect Paint i wykonać tzw. przecierkę, stosując w tym celu gąbkę malarską. Powierzchnia tynku malowana Feelings Effect Paint uzyskuje suchą dotykową po min. 3 godzinach od aplikacji w temperaturze +23°C i przy wilgotności względnej powietrza 50%.

Możliwe jest również nakładanie tynków w różnych kolorach na tę samą powierzchnię, w celu uzyskania dodatkowego efektu kolorystycznego.

Wydajność:

2-2,5 kg/m² (opakowanie wystarcza na uzyskanie ok. 5-7 m² gotowej powierzchni).

Czas schnięcia:

Całkowite wyschnięcie po 48 godzinach, całkowite utwardzenie po 28 dniach, malowanie bejcą po min. 24 godzinach.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

OPTIVA FORMO

Wewnętrzny tynk dekoracyjny

OCHRONA ŚRODOWISKA

Puste opakowania oraz resztki płynnego wyrobu powinny być poddane utylizacji lub usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl Ustawy z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 11, poz. 84), wraz z późniejszymi zmianami.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

OPAKOWANIA

14 kg

Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO w niektórych farbach i lakierach.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.