

PARKETTI ÄSSÄ

Poliuretanowo-akrylowy lakier do podłóg

OPIS

PARKETTI ÄSSÄ – Wodorozcieńczalny, poliuretanowo-akrylowy lakier przeznaczony do lakierowania oszlifowanych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń oraz do malowania powierzchni uprzednio lakierowanych.

ZASTOSOWANIE

Parkiety podłogowe, deski drewniane oraz inne powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń, które są narażone na silne obciążenia mechaniczne i chemiczne.

Przed użyciem wykonać próby na małej powierzchni, by upewnić się, że lakier jest odpowiedni do tego rodzaju drewna.

Uwaga: Nie jest zalecany do sosny diamentowej, dębu dymionego lub podłóży ze stabilizowanego brązowego buka.

DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych (obj.): ok. 30%

Gęstość: 1 kg/l (ISO 2811)

Rozcieńczalnik: woda (jeżeli jest konieczny)

Odporność na zmywanie: dobra, pod warunkiem użycia zwykłych detergentów

Odporność na ścieranie: dobra

Stopień połysku: półmat, półpołysk, połysk

SPECYFIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Parkiet i deski podłogowe przeszlifować. Pęknięcia powyżej 0,5mm uzupełnić kitem z pyłu drzewnego i lakieru podkładowego. Kit należy nałożyć na całą podłogę przy użyciu szpachelki i ruchów krzyżowych. Przeszlifować po około 1 godz. w kierunku układu włókien lub światła wpadającego przez okno (używać papieru ściernego o granulacji 100 lub 200). Następnie odkurzyć pył po szlifowaniu.

APLIKACJA

Metody:

Półmat i półpołysk: pędzel, paca lub moherowy wałek

Połysk: pędzel lub paca

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.

Warunki aplikacji:

Wszystkie drewniane powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste i odtłuszczone, temperatura powietrza co najmniej +15°C, a wilgotność względna powietrza pomiędzy 30% a 80%.

Szlifowanie:

Przeszlifować podłogi w kierunku układu włókien lub światła padającego z okna, po czym starannie odkurzyć pył po szlifowaniu.

Lakierowanie (powierzchnie wcześniej nielakierowane):

Gruntowanie: Przed użyciem mieszać lakier PARKETTI ÄSSÄ oraz od czasu do czasu podczas aplikacji. Nałożyć lakier na podłogę, po czym rozprowadzić za pomocą pacy ze stali nierdzewnej zgodnie z układem włókien drewna. Pozostawić do wyschnięcia ok. 1 godz., jeśli konieczne przeszlifować papierem ściernym o granulacji 150, a pył po szlifowaniu starannie odkurzyć. Nałożyć 1-2 warstwy lakieru PARKETTI ÄSSÄ przy użyciu stalowej pacy. Pozostawić do wyschnięcia na czas 30-60 minut przed nakładaniem kolejnej warstwy.

Wykończenie: Przed użyciem mieszać lakier PARKETTI ÄSSÄ oraz od czasu do czasu podczas aplikacji. Nałożyć 2-3 warstwy PARKETTI ÄSSÄ, przy użyciu pacy lub 1-2 warstwy za pomocą wałka.

PARKETTI ÄSSÄ

Poliuretanowo-akrylowy lakier do podłóg

Powierzchnie uprzednio lakierowane:

Przed użyciem pomieszać lakier PARKETTI ÄSSÄ oraz od czasu do czasu podczas aplikacji. Oczyszczyć powierzchnie drewniane z brudu, wosku i tłuszczu. Powierzchnie w złym stanie oszlifować do surowego drewna, następnie nałożyć lakier według instrukcji powyżej. Oszlifować powierzchnię szlifierką (papier 120-150). Starannie odkurzyć pył po szlifowaniu oraz wytrzeć powierzchnię wilgotną i czystą szmatką. Przed lakierowaniem zaleca się wykonanie wymalowania próbnego na małej powierzchni, celem sprawdzenia kompatybilności z podłożem. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Nałożyć 2-3 warstwy PARKETTI ÄSSÄ, przy użyciu szpachelki lub 1-2 warstwy za pomocą wałka.

Powierzchnie drewniane nierówne:

Przed użyciem pomieszać lakier PARKETTI ÄSSÄ oraz od czasu do czasu podczas aplikacji. Tego typu powierzchnie lakierować przy użyciu pędzla. Najpierw trzeba nanieść ciekłą warstwę lakieru i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1 godz. Kontynuować lakierowanie na dalszych kilku deskach zgodnie ze strukturą drewna. Rozprowadzić lakier PARKETTI ÄSSÄ równomiernie, unikając kolistych ruchów. Następnie polakierowaną powierzchnię oszlifować oraz usunąć starannie pył po szlifowaniu. Nałożyć drugą warstwę i pozostawić do wyschnięcia na ok. 3 godz. przed nałożeniem 3 warstwy. Trzecia warstwa powinna być grubo nałożona.

Wydajność:

7-10 m²/l – przy aplikacji pędzlem

8-10 m²/l – przy aplikacji wałkiem

10-12 m²/l – przy aplikacji pacą z syntetyczną tkaniną

20-25 m²/l – przy aplikacji pacą stalową (nierdzewną)

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%: odstępy czasu przy nakładaniu kolejnych warstw podano w instrukcji powyżej. Podłoże nadaje się do użytkowania po około 12 godzinach od aplikacji ostatniej warstwy. W okresie około 2 tygodni na lakierowanej powierzchni, należy unikać wywierania dużego nacisku na podłoże oraz umieszczania przedmiotów spowalniających schnięcie – np. dywanów, szczególnie podczas pierwszego tygodnia.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą.

Czyszczenie lakierowanej powierzchni:

O lakierowane powierzchnie należy dbać, ostateczną wytrzymałość i twardość lakier osiąga po około tygodniu w normalnych warunkach. Należy unikać czyszczenia lakierowanej powierzchni w tym okresie. Powierzchnia może być czyszczona miękką szczotką, mopem lub wilgotną szmatką. Brudna powierzchnia może być czyszczona wilgotnym narzędziem z użyciem detergentu o neutralnym pH (6-8). Płukać powierzchnię ostrożnie.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Puste puszki należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy przekazać je firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Chronić przed mrozem.

Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID).

PARKETTI ÄSSÄ

Poliuretanowo-akrylowy lakier do podłóg

OPAKOWANIA

1 l; 5 l

Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 140 g/l. Produkt zawiera poniżej 140 g/l LZO.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.