

TAIKA PEARL GLAZE

Transparentna lazura perłowa

OPIS

Półprzezroczysta lazura nadająca malowanej powierzchni dekoracyjne, perłowe wykończenie. Stosowana jako powłoka wykończeniowa na farbę Tikkurila, np. Feelings Interior Paint.

ZASTOSOWANIE

Do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Taika Pearl Glaze jest przezroczysta, dlatego kolor podkładu ma kluczowy wpływ na wygląd końcowy. Dobre oświetlenie podkreśla dekoracyjny efekt.

DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych: ok. 12-13%

Gęstość: ok. 1 kg/l, w zależności od odcienia (ISO 2811)

Rozcieńczalnik: woda

Odporność na zmywanie: odporna na lekkie przecieranie wilgotną szmatką

Odporność na temperaturę: do +85°C (ISO 4211-3)

Bazy: HL (srebrna) i KL (złota)

Fińska klasyfikacja emisji VOC: M1

KOLORYSTYKA

Karta kolorów Taika.

SPECYFIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Przygotowanie surowego podłoża: Usunąć dokładnie zabrudzenia oraz kurz z niemalowanej uprzednio powierzchni. W razie potrzeby wygładzić podłoże przy pomocy odpowiedniej szpachlówki Tikkurila, a po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym. Usunąć pył po szlifowaniu.

Podłoże uprzednio malowane: Zmyć uprzednio malowane powierzchnie rozcieńczonym preparatem Maalipesu, delikatnie splukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć odpadającą farbę. Powierzchnie z połyskiem zmatowić papierem ściernym. Usunąć pył po szlifowaniu. Wypełnić pęknięcia i dziury odpowiednią szpachlówką Tikkurila, a po wyschnięciu zeszlifować. Usunąć pył po szlifowaniu.

Gruntowanie:

Zagruntować farbą do ścian marki Tikkurila, np. Feelings Interior Paint. Nałożyć dwie warstwy za pomocą specjalnego wałka do gładkich powierzchni, starając się nanieść jak najcieńszą warstwę farby. Taika Pearl Glaze nie ukryje defektów takich jak zaszpachlowane pęknięcia i dziury, a raczej je uwypatni, dlatego gruntowanie powinno jak najlepiej wygładzić i wyrównać powierzchnię. Taika Pearl Glaze jest przezroczysta, dlatego kolor podkładu będzie miał znaczący wpływ na efekt końcowy. Zalecane kolory podkładowe pod Taika Pearl Glaze można znaleźć w karcie kolorów Taika.

APLIKACJA

Metody:

Pędzel, wałek do specjalnych efektów, natrysk. Do nakładania farby należy stosować wałek z krótkim włosiem, a następnie pędzel lub wałek do wzorów, w celu uzyskania dekoracyjnego efektu. Konwencjonalny natrysk: dy-sza 1,8 mm, rozcieńczanie wodą do 40%.

Warunki aplikacji:

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, temperatura powietrza powyżej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.

Malowanie:

TAIKA PEARL GLAZE

Transparentna lazura perłowa

Malowanie dużych, jednolitych powierzchni: Dokładnie wymieszać Taika Pearl Glaze przed aplikacją. Używać specjalnego wałka z krótkim włosiem, przeznaczonego do gładkich powierzchni, nakładając obficie lazurę pa-sami szerokości ok. 1 m. Następnie rozprowadzić wałkiem długimi pociągnięciami w górę, aby uzyskać jak naj-gładszą powierzchnię. Należy starać się jak najdokładniej rozprowadzić warstwę lazury, by wzór wykonany wał-kiem był jak najcieńszy.

Stosować maskującą taśmę malarską do zabezpieczenia brzegów, a następnie usunąć ją natychmiast po malo-waniu. Dla uzyskania bardziej spektakularnego, perfekcyjnego efektu wykończeniowego należy zastosować 2 warstwy.

Uwaga: Malowanie lazurą Taika Pearl Glaze jest łatwe nawet dla początkujących, jednakże do wymalowania dużych, gładkich powierzchni wymagane są umiejętności i doświadczenie.

Malowanie z dekoracyjnym efektem: Nakładać lazurę stopniowo na niewielkich obszarach powierzchni (ok. 1 m²). Najpierw nałożyć obficie farbę za pomocą wałka z krótkim włosiem, przeznaczonego do gładkich po-wierzchni. Natychmiast po tym użyć różnego typu wałków dekoracyjnych, pędzli lub gąbek do wykonania wzoru. Wcześniej należy przećwiczyć dekoracyjną metodę aplikacji na kawałku grubego kartonu lub na innym podłożu.

Taika Pearl Glaze jest również idealna do malowania przy użyciu szablonu.

Więcej pomysłów wraz ze szczegółową instrukcją wykonania, znaleźć można w broszurach Tikkurila.

Wydajność:

Ok. 15 m²/l.

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności względnej 50% lazura jest powierzchniowo sucha po 24 godzinach. Nakładać kolejną warstwę po 1-2 dniach. Wilgoć, zimno i nałożenie grubej warstwy preparatu spowalniają pro-ces schnięcia.

Czyszczenie narzędzi:

Usunąć resztki farby z narzędzi, a następnie umyć je wodą z mydłem.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Puste puszki należy poddać recyklingowi lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl Ustawy z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i prepa-ratach chemicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 11, poz. 84), wraz z późniejszymi zmianami.

Zachowywać ostrożność podczas aplikacji. Unikać długotrwałego kontaktu ze skórą oraz wdychania rozpylo-nego preparatu.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Chronić przed mrozem.

Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID).

OPAKOWANIA

0,9 l

Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO w niektórych farbach i lakierach

Produkt posiada Atest Higieniczny..

TAIKA PEARL GLAZE

Transparentna lazura perłowa

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.