

UNICA SUPER LACQUER

Uretanowo-alkidowy lakier do drewna

OPIS

Szybkoschnący lakier uretanowo-alkidowy przeznaczony do wewnętrznych i zewnętrznych elementów drewnianych, nadający lakierowanym powierzchniom półpołyskowe lub połyskowe wykończenie. Zawiera środki spowalniające proces żółknięcia spowodowany promieniowaniem UV.

ZASTOSOWANIE

Okna, drzwi, podłogi itp. Może być również stosowany do lakierowania nadwodnych części łodzi.

DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych (obj.): ok. 48%

Gęstość: ok. 0,9 kg/l (ISO 2811)

Stopień połysku: półpołysk, połysk

Rozcieńczalnik: Everal Thinner 1050

Baza: EP

KOLORYSTYKA

Kolory z karty Tikkurila Lacquer Colour Card. Należy wykonać próbne lakierowanie na małej powierzchni, w celu sprawdzenia koloru. Jeśli kolor jest zbyt ciemny, należy dodać bezbarwnego lakieru Unica Super lub Everal Thinner 1050.

SPECYFIKACJA

Powierzchnie niemalowane:

Usunąć brud i kurz. Powierzchnie twardego drewna przetrzeć stosując Everal Thinner 1050. Zawsze gruntować surowe drewno na zewnątrz stosując Valtti Base New.

Powierzchnie malowane:

Przemyć powierzchnię preparatem Maalipesu i delikatnie spłukać wodą. Usunąć luźno związaną z podłożem powłokę farby lub lakieru stosując skrobak. Przeszlifować całą powierzchnię i usunąć kurz.

APLIKACJA

Metody:

Pędzel lub natrysk.

Do natrysku bezpowietrznego należy zastosować końcówkę 0,009"-0,013" (0,230-0,330 mm).

Rozcieńczanie:

Jeśli to konieczne, rozcieńczyć do 10% z użyciem Everal Thinner 1050.

Warunki aplikacji:

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do lakierowania powinny być suche, temperatura powietrza co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Nie nakładać lakieru podczas silnego nasłonecznienia oraz w wilgotnych i chłodnych warunkach. Rozplanować pracę tak, aby powłoka lakieru mogła wyschnąć przed pojawieniem się wieczornej rosy.

Malowanie:

Dokładnie wymieszać przed użyciem. Gruntować niemalowane powierzchnie stosując lakier Unica Super rozcieńczony do 20% za pomocą Everal Thinner 1050. Nakładać 2-3 równe warstwy. Na ostatnią warstwę rozcieńczyć lakier, jeśli to konieczne, do 20%. Nakładać 1-2 warstwy nierozcieńczonego lakieru Unica Super na uprzednio lakierowane podłoża. Delikatnie przeszlifować powierzchnię pomiędzy aplikacją kolejnych warstw.

Uwaga: Zawsze gruntować powierzchnie zewnętrzne stosując lakier Unica Super o wysokim połysku.

UNICA SUPER LACQUER

Uretanowo-alkidowy lakier do drewna

Malowanie renowacyjne:

Sprawdzić stan powłoki lakieru na zewnętrznych elementach drewnianych. Powierzchnia wymaga odświeżenia zwykle co 2-4 lata, zależnie od podłoża i warunków użytkowania. Jeśli poprzednio używany był lakier Unica Super, do renowacji mogą być stosowane lakiery o podobnych właściwościach.

Wydajność:

12-14 m²/l na warstwę. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury, porowatości, zawartości wilgoci w podłożu i metody aplikacji.

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj lakier osiąga pyłosuchość po 2 godzinach, suchość dotykowa po 6 godzinach. Nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach. Całkowita twardość po ok. 4 tygodniach, zależnie od wentylacji, temperatury powietrza, wilgotności względnej i grubości powłoki lakieru.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić benzyną lakierniczą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Czyszczenie lakierowanej powierzchni:

Najwcześniej 1 miesiąc po zastosowaniu można czyścić powierzchnię neutralnym detergentem (pH 6-8) używając miękkiej szczotki, gąbki lub szmatki. Bardzo brudne powierzchnie mogą być czyszczone detergentem o lekkim odczynie alkalicznym (pH 8-10) przy użyciu szmatki, mopa lub gąbki. Należy delikatnie spłukać powierzchnię po myciu. Przy rozcieńczaniu detergentu należy przestrzegać instrukcji producenta. Produkt osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po 1 miesiącu, dlatego też do tego czasu trzeba obchodzić się z pomalowaną powierzchnią odpowiednio delikatnie. Jeśli powierzchnia ma być czyszczona od razu po malowaniu, należy użyć miękkiej szczotki, szmatki lub mopa.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.

Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Zawiera: benzynę ciężką obrabianą wodorem, oksym ketonu etylovo-metylowego i kaprylan kobaltu.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Produkt łatwopalny.

Klasyfikacja w zakresie zagrożeń dla zdrowia i środowiska zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 11, poz. 84), wraz z późniejszymi zmianami.

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego dostępna na życzenie Klienta.

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450 l nie jest objęty przepisami ADR/RID.

OPAKOWANIA

0,225 l; 0,9 l; 2,7 l; 9 l

Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 500 g/l. Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

UNICA SUPER LACQUER

Uretanowo-alkidowy lakier do drewna

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.